

# Műszaki Adatlap

---

## HARZO Falazúr-Kombo

---

**Vízzel hígítható, közömbös szagú, selyemfényű, kemény és puha fa felületén alkalmazható külső és belsőtéri vékony falazúr.**

---

**Alkalmazás:** belső- és külső térre egyaránt alkalmas, kemény és puha fa védőlazúrozására. Külső és belsőtéri nyílászárók, kerítések, lambériák, furnérozott felületek, kerti bútorok, ereszdeszkák és egyéb fa tárgyak felület kezelésére, új és megújító lazúrozására. Kékgombák és farontó gombák ellen megelőző védelmet biztosít! Fertőzött faanyagok megszüntető kezelésére nem alkalmas!

---

**Kiszerezés:** 250 ml / 1 liter / 5 liter / 20 liter. Fém, illetve műanyag tégelyben.

---

**Összetétel:** tiszta akrilát polimer vizes-diszperziós kötőanyag alapú, speciális adalékanyagokat tartalmazó lazúr.

**Sűrűség:** kb. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

**Szárazanyag tartalom:** min. 30%

**Viszkozitás:** (Mp4, 20 °C) min. 20 sec

---

**Tárolás:** Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti csomagolásban 2 évig tárolható. A helytelenül visszazárt valamint a felbontott dobozokból történő feldolgozás, anyagkivétel, továbbá színezőanyagok hozzáadás után hosszú ideig nem tartható el! **FAGYVESZÉLYES!**

---

**Alap:** Új fafelület esetében csak száraz, gyalult, finomra csiszolt és portalanított, gyanta- és viaszmentes fafelületre lazúrozható! Mivel a HARZO Falazúr-Kombo tartalmaz favédőszereket, ezért saját maga alapozója is egyben. Felújító (előzőleg már lazúrozott) lazúrozás esetében csak a felület felcsiszolása után érdemes lazúrozni, két rétegben.

---

**Feldolgozás:** Alapos felkeverés után ecsettel, szórással, mártással két rétegben.

---

**Száradási idő:** az alapok szívóképességétől, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően kb. 3 óra, ezután után csiszolható, átvonható.

Magasabb páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbíthatja a száradás időtartamát.

Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: + 5 °C.

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: + 30 °C

---

# Műszaki Adatlap

---

## HARZO Falazúr-Kombo

---

**Kiadósság:** kb. 8-12 m<sup>2</sup>/liter/réteg. Független a felület szívóképességétől!

---

**Hígítás:** Vízzel. A beállított hatóanyagok végett hígítani nem ajánlott!

---

**Amire különösen ügyelni kell:** Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

---

**Megjegyzés:** Ha a termék a bőrre fröccsen, azonnal bő vízzel le kell mosni, ha a szembe kerül, ki kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.

---

**Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom:** EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék 0 g/l VOC-t tartalmaz.

---

### Óvintézkedések:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható

---

**Különleges tudnivalók:** Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink valamint tapasztalataink alapján készültek.

A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

A nem említett alkalmazások esetében fel kell venni a kapcsolatot alkalmazás technikusainkkal!

Minden más alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt alkalmazás esetében érvényes! A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt nem tudunk elfogadni!

---

### A terméket gyártatja és forgalmazza:

Harzo Európa Kft

2234. Maglód, Ady E u 25.

Adószám: 25831355-2-13

Telefon: 06 70 610 1323 / 06 70 623 7610

E-mail: [harzo.eu@gmail.com](mailto:harzo.eu@gmail.com)

Internet: [www.harzo.hu](http://www.harzo.hu)