



MŰSZAKI ADATLAP

HARZO GO
Készült: 2023. január 18.
Változatszám: 1

Fehér beltéri falfesték

Vizes bázisú, belső térben alkalmazható, fehér színű, matt fényű, kiváló tapadási képességgel és kimagasló fedőképességgel rendelkező, könnyen felhordható diszperziós beltéri falfesték.

Alkalmazási terület:

Belső térben alkalmazható vakolt, beton, gipszkarton, továbbá glettel, illetve előzőleg diszperziós festékekkel festett falfelületekre.

Követelmények a felülettel szemben:

Az alapfelületnek tisztának, pormentesnek, szilárdnak és hordképesnek kell lennie. A tapadást gátló anyagokat el kell távolítani az alapfelületről, a hibákat ki kell javítani! Pormentes, zsírtalanított, leváló anyagoktól, viasztól, olajtól mentes alapra hordható fel! Az alapfelület tulajdonságairól célszerű próbajavítással, próbafestéssel meggyőződni.

Feldolgozás:

A festetlen felületet a felhordás előtt 24 órával HARZO Mélyalapozóval kell előkészíteni. Régi felületek esetében a vakolathibákat ki kell javítani, a rosszul tapadó laza rétegeket eltávolítani, majd portalanítani. A felületet ebben az esetben is elő kell kezelni. A HARZO festéket homogenizálás céljából alaposan össze kell keverni. Ezután lehet a falfelületre a festéket felhordani. A festendő felület, a levegő és a falfesték hőmérséklete érje el minimum a +5 °C-ot, de ne haladja meg a +30°C-ot. Festés után a szerszámokat vízzel el kell mosni.

Felhordható:

- ecsettel
- hengerrel
- szórással

Kiadósság:

8-10 m²/liter/1 réteg

Szükséges rétegek:

1-2 réteg színtől és felülettől függően. Akár már 1 rétegben történő felhordás is elegendő az alapfelület színétől és felületétől függően.

Száradási idő és átfesthetőség:

kb. 2 óra. A száradási idő függ a levegő hőmérsékletétől, páratartalomtól, illetve a festendő felület nedvszívó képességétől.

Színezés:

Max. 2 % színező pasztával pasztell színekre színezhető.

Tárolás:

5 – 25 °C között, hűvös, száraz, jól szellőző helyen, közvetlen hőtől, gyújtóforrástól és direkt napsugárzástól távol, eredeti csomagolásban.



TECHNIKAI ADATLAP

HARZO GO
Készült: 2023. január 18.
Változatszám: 1

Összetevők:

víz, töltőanyagok, diszperziós kötőanyag, pigment és adalékok

Veszélyességi besorolás:

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap a gyártótól igényelhető.

Műszaki adatok

- pH érték: 8-9,5
- Sűrűség: 1,53-1,58 g/cm³
- Száradási idő: min. 2 óra a hőmérséklettől és páratartalomtól függően
- Szín: fehér
- Feldolgozási hőmérséklet: Huzatmentes, árnyékos helyen, az anyag, a levegő, és az alapfelület hőmérséklete érje el a +5 °C-ot, de ne haladja meg a +30 °C-ot.
- Hígítás: Első rétegnél kb. 10 %, második és harmadik réteg esetében 5 % hígítás ajánlott