



Műszaki Adatlap

HARZO METÁL GLAZÚRFESTÉK

Közömbös szagú, metál fényű vizes bázisú impregnáló és díszítő glazúrfesték.

Alkalmazás: Felhasználási területe rendkívül széles körű, külső és belső térben egyaránt alkalmazható metálfestés kialakítására és a felület védelemére. Különböző festett, színre festett sima vagy rusztikus alapok, oldalfalak, fabútorok, felújított bútorok, fa alapok, faldekorációk, festett ajtók és ablakok metálfényezésére alkalmazható, beige, ezüst vagy arany metálfényben. Kiválóan használható csempefestésnél, a szín elkészítése után, a lakkozás előtt. Továbbá beige, ezüst vagy arany metálfénnyel láthat el minden HARZO festékekkel festett/díszített alapot a lakása bármelyik helyiségében. A HARZO csempefelújító, valamint a csempe helyett alkalmazott rendszerek bevonatain, oldalfalon és járófelületeken egyaránt alkalmazható.

A HARZO Metál-glazúrfesték kevés színezőpasztával színezhető, így különböző színekben további, ízlés szerint megálmodott metálfényhatás hozható létre!

A HARZO Metál-glazúrfestékekkel kezelt felületek könnyen tisztántarthatóak, moshatóak, súrolhatóak. Belső és külső térben egyaránt, nagy ellenállósággal rendelkeznek!

Kiszerezés: Arany, ezüst és beige metálfényben.

100 ml tépőzáras műanyagtegelyben.

250 ml fém tegelyben.

1 liter fém tegelyben.

Összetétel: tiszta poliuretán, poliakrilát és poliuretán kopolimer és sztirol-akrilát polimer vizesdiszperziós kötőanyag alapú, speciális adalékanyagokat tartalmazó festék.

Sűrűség: 20°C: 1,00-1,05 g/cm³

Tárolás: Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti csomagolásban 1 évig tárolható. A helytelenül visszazárt, valamint a felbontott dobozokból történő feldolgozás, anyagkivétel, továbbá színezőanyagok hozzáadás után hosszú ideig nem tartható el! FAGYVESZÉLYES!

Alap: Az alapfelületnek száraznak és teherbírónak kell lennie, nem tartalmazhat leválasztó hatású, hasonló vagy másfajta anyagokat. A kisebb szilárdságú rétegeket, port és a lerakódásokat el kell távolítani.

Az alapfelületet megfelelő mechanikai eljárással kell előkészíteni. A megfelelő alap minden esetben egyszínű fehér vagy színesre festett illetve struktúr festékekkel festett. A szívóképesség csökkentése céljából igény szerint, a szintelen HARZO Fal-Lazúr díszítő és impregnáló anyaggal (kb. 40 % víz hozzáadásával, alaposan elkeverve) elő lehet alapozni. Ez az előalaposítás csökkenti a fal szívóképességét és egyszerűbbé, könnyebbé teszi a díszítés további folyamatát.

Feldolgozás: Alapos felkeverés után felhordható ecsettel, hengerrel, szórópisztollyal, különböző díszítő szerszámokkal és a hozzájuk tartozó technikákkal. Ízlésnek megfelelően a felhengerezés után fugázó gumilapáttal vagy jó minőségű rozsdamentes glettvas segítségével is eldolgozható, valamint szivaccsal, tengeri szivaccsal és számtalan eszközzel ötletszerűen, kreatívan tovább díszíthető.



Műszaki Adatlap

HARZO METÁL GLAZÚRFESTÉK

Száradási idő: Az alapok szívóképességétől, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően, 23 °C-on kb. 1 óra. Magasabb páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbíthatja a száradás időtartamát. Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: + 5 °C. Feldolgozási hőmérséklet felső határa: + 35°C.

Kiadósság: kb. 9-12 m²/liter/réteg

Hígítás: Vízzel. Első rétegnek igény szerint maximum 5-10% víz, további rétegeknek maximum 5% víz hozzáadása javasolt alapos felkeverés mellett.

Színezés: Színezhető kézi vagy gépi diszperziós színező pasztával. Színezése ne legyen erőteljes! Javasoljuk, hogy ezekben az esetekben készítsen mintatáblát, így időben és egyszerűen tud változtatni a formákon, színeken és ezután keverje be a teljes anyagmennyiséget!

Amire különösen ügyelni kell: Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

Megjegyzés: Ha a termék a bőrre fröccsen, azonnal bő vízzel le kell mosni, ha a szembe kerül, ki kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.

Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz

Óvintézkedések:

P102Gyermekektől elzárva tartandó.

P101Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P312Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható

Különleges tudnivalók:

Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink, valamint tapasztalataink alapján készültek.

A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

A nem említett alkalmazások esetében fel kell venni a kapcsolatot alkalmazás technikusainkkal!



Műszaki Adatlap

HARZO METÁL GLAZÚRFESTÉK

Minden más alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt alkalmazás esetében érvényes! A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt nem tudunk elfogadni!

A terméket gyártatja és forgalmazza:

Harzo Európa Kft
2142 Nagytarcsa, Felsőipari körút 2C B ép.16.
Adószám: 25831355-2-13
Telefon: 06 70 610 1323 / 06 70 623 7610
E-mail: info@harzo.hu
Internet: www.harzo.hu