

Műszaki Adatlap

HARZO Carrera Márványglett

Fehér színű, finom szerkezetű, krémes állagú, közömbös szagú vizes bázisú, színezhető, természetes márványhatást adó dekoratív glettanyag, nedvszívó alapokra.

Alkalmazás: A legtöbb teherbíró nedvszívó alagra, mint pl. gipszkartonra, glettelt és hordképes festett felületekre, betonra, vakolatra stb. Beltérben alkalmazható, magas keménységű, polírozható felületet biztosít.

Kiszerelés: 1 kg / 5 kg / 10 kg

Összetétel: polimer diszperzio, töltőanyagok, glikol-éterek, víz, alifás vegyületek, additív anyagok, konzerválószerke.

Sűrűség: 1,45 kg/liter

Szárazanyag tartalom: 45%

vízgőz áteresztő képesség: 350-400 gr/m²/nap

Tárolás: Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti csomagolásban 2 évig tárolható. A helytelenül visszazárt valamint a felbontott dobozokból történő feldolgozás, anyagkivétel, továbbá színezőanyagok hozzáadás után hosszú ideig nem tartható el! FAGYVESZÉLYES!

Alap: Az alapfelület legyen száraz, tiszta, teherbíró, por-, zsír- és viaszmentes. A gyengén tapadó rétegeket és szennyeződések el kell távolítani. Szükség esetén mechanikai előkészítés javasolt. A felületnek simának kell lennie; festett alap esetén a fehérre festés ajánlott. A glettelt vagy fehérre festett felületeket a HARZO Carrera Márványglettel három rétegben kell tükörsimára glettelni.

Feldolgozás: A terméket egy nappal a használat előtt érdemes felkeverni és pihentetni. Többféle technikával alkalmazható. A különböző márványozási technikák széles skálája alakítható ki a kívánt dizájn szerint. Például 3-4 vékony rétegben, egy színnel vagy velencei márványtechnikával, foltos felhordással. Továbbá a háromrétegű, fehér márványglett alagra, egyetlen vékony színezett réteget elég felvinni, szín összerosással és erezet kialakítással. A bevonat nedvesen vagy száradás után rozsdamentes glettvassal megdolgozva fényesíthető. Teljes száradás után igény szerint HARZO Fényesítő-Ápolóval minimum 3-4 rétegben kezelhető és polírozógéppel, Discolux pad-del tükörfényesre polírozható. Az első 2 rétegre való ápolót 1 ápoló 1 víz arányban hígítani kell. A további rétegekre nem szabad hígítani. Az ápoló kb.20 perc után átvonható. Az ápoláshoz kizárólag mikroszálas mopot alkalmazzon (laposfelmosó). A felhasznált szerszámok vízzel elmoshatók. Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: + 10 °C. Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +30 °C.

Száradási idő: Az alap szívíképességétől, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően, szobahőmérsékleten kb. 20-30 perc. Magasabb páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbíthatja a száradás időtartamát.

Kiadósság: kb. 6-8 m²/kg/réteg

Műszaki Adatlap

HARZO Carrera Márványglett

Hígítás: Hígítani nem kell.

Színezés: Vizes bázisú kézi szín pasztákkal vagy NCS, RAL illetve egyéb színrendszerek szerint történhet, számítógépes színkeveréssel.

Amire különösen ügyelni kell: Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

Megjegyzés: Ha a termék a bőrre fröccsen, azonnal bő vízzel le kell mosni, ha a szembe kerül, ki kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.

Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz

Óvintézkedések:

- P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
- P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
- P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
- P261 Kerülje a köd/gözök /permet belélegzését
- P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

Különleges tudnivalók:

Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink valamint tapasztalataink alapján készültek.

A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

A nem említett alkalmazások esetében fel kell venni a kapcsolatot alkalmazás technikusainkkal!

Minden más alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt alkalmazás esetében érvényes! A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt nem tudunk elfogadni!

A terméket gyártja és forgalmazza:

Harzo Európa Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Felső ipari körút 2/c B ép. 16.

E-mail info@harzo.hu

Internet: www.harzo.hu