



# Műszaki Adatlap

## HARZO Terranova Metálfesték

**Közömbös szagú, vizes bázisú, egykomponensű, Arany-Ezüst vagy Bronz metálfényben kapható, mosható és súrolható díszítő- és impregnáló metálfényű fedőfesték.**

**Alkalmazás:** Széleskörűen használható szállodákban, irodákban, magánlakásokban és középületekben. Alkalmas glettel és festett falak, fabútorok, felújított bútorok, faldekorációk, festett ajtók és ablakok metálfényezésére. Kiváló megoldás HARZO csempefelújító rendszerekhez, csempe helyett alkalmazott dizájnbevonatokhoz, vagy csempefestés esetében lakkozás előtti metálfényezéshez. A Terranova Bronz bármely HARZO festékkel kezelt felületet elegáns, selymes bronz-metál fényűvé varázsol. Igény szerint kevés vizes bázisú színezőpasztával árnyalható (színező próba javasolt).

**Kiszerezés:** 125 ml / 500 ml / 1 liter / 5 liter

**Összetevők:** Tiszta akrilát polimer vizes-diszperziós kötőanyag, víz, segédanyagok.

**Tárolás:** Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti csomagolásban 2 évig tárolható. A helytelenül visszazárt valamint a felbontott dobozokból történő feldolgozás, anyagkivétel, továbbá színezőanyagok hozzáadás után hosszú ideig nem tartható el! **FAGYVESZÉLYES!**

**Alap:** Az alapfelületnek száraznak és teherbírónak kell lennie, nem tartalmazhat leválasztó hatású, hasonló vagy másfajta anyagokat. Az alap minden esetben pormentes, zsírtalanított, viasztól mentes legyen! A kisebb szilárdságú rétegeket és a lerakódásokat el kell távolítani. Az alapfelületet megfelelő mechanikai eljárással kell előkészíteni. Az alapot igény szerint a Terranova Metálfesték színéhez közeli árnyalatra érdemes festeni a HARZO Kontakt fedőfestékkel.

**Feldolgozás:** Alapos felkeverés után felhordható ecsettel, hengerrel, szórópisztollyal, különböző díszítő szerszámokkal és a hozzájuk tartozó technikákkal. A felhasznált szerszámok vízzel elmoshatók. Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: +10 °C. Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +30 °C.

**Száradási idő:** Az alapok szívóképességétől, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően, 23 °C-on kb. 1 óra.

Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: +10 °C.

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +30 °C

**Kiadósság:** kb. 9-12 m<sup>2</sup>/liter/réteg

**Hígítás:** Vízzel. Első rétegnek igény szerint alapos felkeverés mellett maximum 5% vízzel hígítható, további rétegek kialakításához nem kell hígítani.

**Színezés:** Igény szerint kevés vizes bázisú színezőpasztával árnyalható (színező próba javasolt).

**Eltarthatóság:** Száraz, fagymentes helyen (+5 és +25 között) közvetlen napsugárzástól védve, minőségét az eredeti kiszerezésben, 2 évig megőrzi.



# Műszaki Adatlap

## HARZO Terranova Metálfesték

---

**Amire különösen ügyelni kell:** Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

---

**Megjegyzés:** Ha a termék a bőrre fröccsen, azonnal bő vízzel le kell mosni, ha a szembe kerül, ki kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.

---

**Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom:** EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz

---

### Óvintézkedések:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P261 Kerülje a köd/gözök /permet belélegzését

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes

Tartalmaz: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1)

Allergiás reakciót válthat ki!

---

### Különleges tudnivalók:

Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink valamint tapasztalataink alapján készültek.

A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

A nem említett alkalmazások esetében fel kell venni a kapcsolatot alkalmazás technikusainkkal!

Minden más alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt alkalmazás esetében érvényes! A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt nem tudunk elfogadni!

---

### A terméket gyártja és forgalmazza:

Harzo Európa Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Felső ipari körút 2/c B ép. 16.

E-mail [info@harzo.hu](mailto:info@harzo.hu)

Internet: [www.harzo.hu](http://www.harzo.hu)

Info vonal: +36706237610