

Műszaki Adatlap

HARZO Color fedőfesték

Sűrű, fehér színű, színezhető, közömbös szagú, selyem-matt fényű, vizes bázisú fedőfesték.

Alkalmazás: A HARZO Csempefelújító rendszerek és bútorelújító anyagok fedőfestéke. Ajánlott továbbá megfelelően előkészített alapokra, fára, vakolatra, gipszkartonra, betonra, valamint egyéb festésre előkészített felületek fedőfestésére külső és belső térben. A HARZO Color fedőfesték külső térben három rétegben felkenve megvédi a felületeket az időjárás nem kívánt hatásai ellen. UV stabil! Belső térben igény szerint a két réteg felhordása is elegendő, sírolható, könnyen trisztántartható. Csempefelújítások felületvédelme, illetve egyéb extra védelem esetében a HARZO kétkomponensű Lakkal kell lelakkozni. Külső térben nem kell lakkozni! A kétkomponensű lakkra vonatkozó alkalmazások leírásai honlapunkon a „csináld magad” menüpont csempefelújítások részében megtalálhatóak.

Kiszerezés: 250 ml / 1 liter / 2,5 liter / 4 liter / 14 liter / fém, illetve műanyag dobozban.

Összetétel: tiszta poliakrilát, tiszta poliuretán, poliakrilát és poliuretán kopolimer és sztirol-akrilát polimer vizes-diszperziós kötőanyag alapú, színtelen, gyengén vagy erősen pigmentált, UV stabilizátorokat és speciális adalékanyagokat tartalmazó festék.

Sűrűség: kb. 1,3 gr / cm³

Tárolás: Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti csomagolásban 2 évig tárolható. A helytelenül visszazárt valamint a felbontott dobozokból történő feldolgozás, anyagkivétel, továbbá színezőanyagok hozzáadása után hosszú ideig nem tartható el! **FAGYVESZÉLYES!**

Alap: Az alapfelületnek száraznak és teherbírónak kell lennie, nem tartalmazhat leválasztó hatású, hasonló vagy másfajta anyagokat. A kisebb szilárdságú rétegeket, port és a lerakódásokat el kell távolítani. Az alapfelületet megfelelő mechanikai eljárással kell előkészíteni. Fa felületek esetében csiszolt és portalanított, gyanta, olaj- és viaszmaradványoktól mentes fafelületre festheti fel. Fa felületeket HARZO favédő alapozóval kell alapozni!

Feldolgozás: Alapos felkeverés után, történhet ecsettel, hengerrel, szórással.

Száradási idő az alapok szívóképességétől, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően kb. 1-3 óra.

Magasabb páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbíthatja a száradás időtartamát.

Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: + 5 °C.

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: + 30 °C

Kiadósság: kb. 8-10 m²/liter/réteg a felület szívóképességétől függően.

Hígítás: víz hozzáadásával alapos felkeverés mellett a dobozon feltüntetett utasítások szerint.

Színezés: Kézi úton vizes bázisú színező pasztákkal vagy számítógépes színezéssel NCS, RAL vagy egyéb színrendszerek szerint. Figyelembe kell venni hogy a színek előállításához más-más bázisú HARZO Color fedőfestéket kell alkalmazni.

Amire különösen ügyelni kell: Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

Műszaki Adatlap

HARZO Color fedőfesték

Megjegyzés: Ha a termék a bőrre fröccsen, azonnal bő vízzel le kell mosni, ha a szembe kerül, ki kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.

Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék 0 g/l VOC-t tartalmaz.

Óvintézkedések:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kaphat

EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Különleges tudnivalók:

Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink valamint tapasztalataink alapján készültek.

A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

A nem említett alkalmazások esetében fel kell venni a kapcsolatot alkalmazás technikusainkkal!

Minden más alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt alkalmazás esetében érvényes! A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt nem tudunk elfogadni!

A termékeket gyártatja és forgalmazza:

Harzo Európa Kft

2234. Maglód, Ady E u 25.

Adószám: 25831355-2-13

Telefon: 06 70 610 1323 / 06 70 623 7610

E-mail: harzo.eu@gmail.com

Internet: www.harzo.hu