

Műszaki Adatlap

HARZO Fix Csempeglett

Tört fehér színű, vízzel hígítható, akrilbázisú, közömbös szagú, homogén diszperziós massa, beltéri felületekre. Kiválóan megtapad a legtöbb nem nedvszívó felületen, alapozás nélkül! Csak a nedvszívó felületeket szükséges alapozni, mint vakolat, beton stb.

Alkalmazás: Fürdőszobák, mellékhelyiségek, konyhák, oldalfal és járófelület csempe burkolású és parketta burkolású felületeinek felújítására, síkra glettelésére. Továbbá alkalmas a legtöbb teherbíró nedvszívó és nem nedvszívó alapra, mint pl. csempe, üveg, polisztirol, kerámia, alumínium, horgany, a legtöbb műanyag, laminált bútorlap valamint hordképes festett, lakkozott felületekre, betonra, vakolatra stb. Próbát glettelés ajánlott!

Kiszerezés: 6 kg / 20 kg / műanyag tégelyben.

Összetétel: Acrylat-diszperzió, töltőanyagok, glikol-éterek, víz, alifás vegyületek, additív anyagok, konzerválószerke.

Sűrűség.20°C : 0.901 g/cm³

Vízgőz áteresztő képesség: kb. 250 gr/m²/nap

Tárolás: Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti csomagolásban 1 évig tárolható. A helytelenül visszazárt valamint a felbontott dobozokból történő feldolgozás, anyagkivétel, továbbá színezőanyagok hozzáadás után hosszú ideig nem tartható el! **FAGYVESZÉLYES!**

Alap: Az alapfelületnek száraznak és teherbírónak kell lennie, nem tartalmazhat leválasztó hatású, hasonló vagy másfajta anyagokat. A kisebb szilárdságú rétegeket, port és a lerakódásokat el kell távolítani.

Az alapfelületet megfelelő mechanikai eljárással kell előkészíteni. Vakolt, gipszelt, beton, illetve nedvszívó alapokra javasolt mélyalapozók alkalmazása is. Amennyiben nem alkalmaznak mélyalapozást a nedvszívó felületeken, abban az esetben próba gletteléssel kell meggyőződni megfelelőségéről.

Nem nedvszívó alapokat nem kell külön alapozni! Viszont alaposan zsírtalanítani kell, majd tiszta vízzel le kell mosni a zsírtalanító anyagot és gondosan szárazra kell törölni a felületet.

MŰANYAG felületek esetében (a műanyagok különböző kémiai összetétele végett) a zsírtalanítás után, minimum tenyérnyi felületen próba gletteléssel a száradás kivárása mellett érdemes meggyőződni a HARZO Fix Csempeglett megfelelő megtapadásáról. Amennyiben ezt nem tartja megfelelőnek, csiszolópapírral (kb. 80-120-as) kell megcsiszolni a műanyag felületét, majd alaposan portalanítani, nedves ronggyal majd szárazal átörölni. Ezek után következhet a csempeglett felhordása.

Csempefelületek felújítása esetében, fürdőszoba oldalfalakon, járófelületeken, mellékhelyiségben, konyhai oldalfalcsempéken és járófelületeken, kád és mosdók, csaptelepek közvetlen közelében biztonságosan alkalmazható az idevaló HARZO fedőfestékekkel, HARZO fal-lazúrokkal és HARZO védőlakkokkal együttesen, rendszerben.

Tusolóknban, épített tusolóknban, nagy forgalmú fürdőkben, öltözőknben, ipari környezetben NE alkalmazzák szakember segítsége és a gyártó szakirányú tanácsai nélkül! Ezekben az esetekben keressék fel alkalmazás technikusainkat az info.harzo@gmail.com vagy Tel: 06 70 623 7610 elérhetőségeken!

Feldolgozás: Alapos felkeverés után, rozsdamentes szerszámokkal, glettvassal, spaklival stb. A száradást követően, igény szerint több rétegben felhordható.

Műszaki Adatlap

HARZO Fix Csempeglett

Száradási idő: Az alapok szívóképességétől, a feldolgozás rétegvastagságától, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően kb. 3-8 óra. Magasabb páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbíthatja a száradás időtartamát.

Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: + 5 °C.

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: + 30 °C

Kiadósság: Rétegvastagságtól függően kb. 0,8-1,2 kg / m² / réteg

Hígítás: Első réteg felhordásánál hígítani nem szabad! A második réteg felhordásánál illetve a második rétegre történő folt javítások esetében, igény szerint maximum 3 % víz hozzáadásával alapos felkeverés mellett hígítható.

Színezés: Kis mértékben vizes bázisú kézi színező pasztákkal, vagy amit a számítógépes színezés a fehér bázisú festékekből enged színezni, NCS, RAL vagy egyéb színrendszerek szerint történhet.

FIGYELEM! A HARZO Fix Csempegletthez ötször kevesebb színező pasztát kell alkalmazni a beltéri és kültéri falfestékekhez képest!

Amire különösen ügyelni kell: Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

Megjegyzés: Ha a termék a bőrre fröccsen, azonnal bő vízzel le kell mosni, ha a szembe kerül, ki kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.

Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Óvintézkedések:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható

Műszaki Adatlap

HARZO Fix Csempegett

Különleges tudnivalók:

Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink valamint tapasztalataink alapján készültek.

A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

A nem említett alkalmazások esetében fel kell venni a kapcsolatot alkalmazás technikusainkkal!

Minden más alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt alkalmazás esetében érvényes! A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt nem tudunk elfogadni!

A terméket gyártatja és forgalmazza:

Harzo Európa Kft

2234. Maglód, Ady E u 25.

Adószám: 25831355-2-13

Telefon: 06 70 610 1323 / 06 70 623 7610

E-mail: harzo.eu@gmail.com

Internet: www.harzo.hu