

Műszaki Adatlap

HARZO Parkettlakk

Közömbös szagú, színtelen, vizes bázisú, tejszerű folyadék bármilyen belsőtéri fa-járófelületekre (parketta, lépcső, parafa-aljzat stb.) és bútorokra.

Alkalmazás: Vizes bázisú, akril-poliuretán lakk amely alkalmas beltérben kemény és puhafára, parketta, bútor, ajtó, lambéria és egyéb fa felületek lakkozására, felületkezelésére. Tornatermek és nagyobb igénybevett fa parketta felületek lakkozására alkalmas. A HARZO parkett lakkal kezelt felület rugalmas, pára és légáteresztő, valamint hosszantartó védelmet, kopásállóságot biztosít és könnyen tisztántartható.

Kiszerezés: 250 ml / 1 liter / 2,5 liter / 5 liter. Fém tégelyben.

Összetétel: tiszta akrilát- és uretán polimer vizes-diszperziós kötőanyag alapú, speciális adalék-anyagokat tartalmazó lakk.

Sűrűség: kb. 1,0 g/cm³

Szárazanyag tartalom: min. 35%

Kifolyási idő: min. 20 s (Mp4)

Tárolás: Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti csomagolásban 1 évig tárolható. A helytelenül visszazárt valamint a felbontott dobozokból történő feldolgozás, anyagkivétel, továbbá színezőanyagok hozzáadás után hosszú ideig nem tartható el! **FAGYVESZÉLYES!**

Alap: Száraz, gyalult, finomra csiszolt és portalanított, gyanta- és viasz-mentes fafelületre lakkozzon. A frissen előkészített felületre HARZO parketta alapozót kenjen fel, vagy a parketta lakkot hígítsa vízzel és alkalmazza alapozóként.

Nagy forgalmú járófelületeken, ipari környezetben ne alkalmazzák szakember segítsége és a gyártó szakirányú tanácsai nélkül! Ezekben az esetekben keressék fel alkalmazás technikusainkat az info.harzo@gmail.com vagy Tel: 06 70 623 7610 elérhetőségeken!

Feldolgozás:

A lakkot hígítás nélkül, három rétegben ajánlott felhordani. A rétegek között finom csiszolás szükséges. Az utolsó réteg felhordása után másnap a parketta igénybe vehető.

Felhordható alapos felkeverés után ecsettel, hengerrel, szivaccsal, szórással. Minden esetben **vékony rétegben lakkozzunk**, mert vastagabb réteg felhordása esetén a felület narancshéjassá válhat, a száradás elhúzódhat. A munka végeztével a szerszámok vízzel azonnal elmoshatók. A megszáradt lakk már csak agresszív oldószerrel (pl. nitrohígító) távolítható el.

Műszaki Adatlap

HARZO Parkettlakk

Száradási idő: az alapok szívóképességétől, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően kb. 2 óra után csiszolható, átvonható.

Magasabb páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbíthatja a száradás időtartamát.

Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: + 5 °C.

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: + 30 °C

Kiadósság: kb. 8-11 m²/liter/réteg

Hígítás: Vízzel

Amire különösen ügyelni kell: Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

Megjegyzés: Ha a termék a bőrre fröccsen, azonnal bő vízzel le kell mosni, ha a szembe kerül, ki kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.

Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz

Óvintézkedések:

P102Gyermekektől elzárva tartandó.

P101Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P312Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható

Különleges tudnivalók:

Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink valamint tapasztalataink alapján készültek.

A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

A nem említett alkalmazások esetében fel kell venni a kapcsolatot alkalmazás technikusainkkal!

Minden más alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt alkalmazás esetében érvényes! A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt nem tudunk elfogadni!



Műszaki Adatlap

HARZO Parkettlakk

A terméket gyártatja és forgalmazza:

Harzo Európa Kft

2234. Maglód, Ady E u 25.

Adószám: 25831355-2-13

Telefon: 06 70 610 1323 / 06 70 623 7610

E-mail: harzo.eu@gmail.com

Internet: www.harzo.hu