

Műszaki Adatlap

HARZO T-16 Speciális alapozó

Fehér színű, közömbös szagú vizes bázisú alapozó, nedvszívó és nem nedvszívó alapokra.

Alkalmazás: A legtöbb teherbíró nedvszívó és nem nedvszívó alapra, mint pl. csempe, üveg, polisztirol, kerámia, alumínium, horgany, a legtöbb műanyag, laminált bútorlap valamint hordképes festett, lakkozott felületekre, betonra, vakolatra stb. Próbafestés ajánlott!

Kiszerezés: 250 ml / 1 liter / 4 liter / 10 literes fém illetve műanyag tégelyben.

Összetétel: polimer diszperzio, töltőanyagok, glikol-éterek, víz, alifás vegyületek, additív anyagok, konzerválószerke.

Sűrűség: 1,45 kg/liter

Szárazanyag tartalom: 45%

vízgőz áteresztő képesség: 200-250 gr/m²/nap

Tárolás: Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti csomagolásban 1 évig tárolható. A helytelenül visszazárt valamint a felbontott dobozokból történő feldolgozás, anyagkivétel, továbbá színezőanyagok hozzáadás után hosszú ideig nem tartható el! **FAGYVESZÉLYES!**

Alap: Az alapfelületnek száraznak és teherbírónak kell lennie, nem tartalmazhat leválasztó hatású, hasonló vagy másfajta anyagokat. A kisebb szilárdságú rétegeket, port és a lerakódásokat el kell távolítani.

Az alapfelületet megfelelő mechanikai eljárással kell előkészíteni. Vakolt, gipszelt, beton, illetve nedvszívó alapokra javasolt mélyalapozók alkalmazása is. Amennyiben nem alkalmaznak mélyalapozást a nedvszívó felületeken, abban az esetben próbafestéssel kell meggyőződni megfelelőségéről.

Nem nedvszívó alapokat alaposan zsírtalanítani kell, majd tiszta vízzel le kell mosni a zsírtalanító anyagot és gondosan szárazra kell törölni a felületet.

MŰANYAG felületek, laminált bútorlapok esetében (a műanyagok különböző kémiai összetétele végett) a zsírtalanítás után, minimum tenyérnyi felületen próbafestéssel a száradás kivárása mellett érdemes meggyőződni az alapozó megfelelő megtapadásáról. Amennyiben ezt nem tartja megfelelőnek, finom (kb. 150-es) csiszolópapírral kell megcsiszolni a műanyag felületét, majd alaposan portalanítani, nedves ronggyal majd szárazzal áttörölni. Ezek után következhet az alapozó felkenése.

Csempefelületek felújítása esetében oldalfalakon, mellékhelyiségben, konyhai oldalfalcsempéken, kád és mosdó közvetlen közelében biztonsággal alkalmazható az idevaló fedőfestékek és védőlakkokkal együttesen, rendszerben.

Járó felületeken, tusolókban, épített tusolókban, nagy forgalmú fürdőkben, öltözőkben, ipari környezetben NE alkalmazzák szakember segítsége és a gyártó szakirányú tanácsai nélkül! Ezekben az esetekben keressék fel alkalmazás technikusainkat az info.harzo@gmail.com vagy Tel: 06 70 623 7610 elérhetőségeken!

Műszaki Adatlap

HARZO T-16 Speciális alapozó

Feldolgozás: Alapos felkeverés után, történhet ecsettel, hengerrel, szórópisztollyal.

FONTOS: A HARZO T-16 Speciális alapozó száradási ideje alatt a maszkoló szalagokat NE távolítsa el, csak a teljes száradás után és vigyázzon hogy ne sérüljön meg a munkafelület, mert a száradási idő alatt felhúzhatja a félig száraz alapozó réteget! Teljes száradása után válik ellenállóvá!

Száradási idő: Az alapok szívóképességétől, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően kb. 1-2 óra. Magasabb páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbíthatja a száradás időtartamát.

Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: + 5 °C.

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: + 30 °C

Figyelem! Nagy figyelmet fordítson a megszáradt HARZO T-16 alapozóra való fedőfesték kiválasztására! A kiválasztott fedőfesték határozza meg a továbbiakban a felület keménységét, vízállóságát, élettartalmát! Fedőfestéknek alkalmazható a vizes bázisú HARZO „Fugaszín” alapozó amit minden HARZO T-16 alapozóval festett felületre felkenhet!

Amennyiben fedőfestéknek másik, jó minőségű festék márkát választ, az is jó döntés, de felkenése előtt győződjön meg annak kompatibilitásáról a megszáradt alapozó felületén! A legtöbb vizes bázisú fedőfesték alkalmazható! Oldószeres festékek, műgyanták is alkalmazhatóak, de ebben az esetben érdemes szintén próbafestést végezni kisebb felületen a fedőfesték és a HARZO T-16 alapozó összeférhetőségének megállapítására!

FONTOS tudnivaló: A maszkoló szalagok eltávolítása a fedőfesték teljes száradását követően történhet meg! A száradási időt ki kell várni! Ellenkező esetben, ebben a stádiumban (kb. 2-3 óra) a teljes rétegrend leválhat! Száradás után mindez biztonságossá válik, a fedőfestékhez mérten terhelhető, használható lesz az így elkészült munkadarab.

Kiadósság: kb. 8-11 m²/liter/réteg

Hígítás: maximum 5% víz hozzáadásával alapos felkeverés mellett. Nem nedvszívó alapokra hígítás nélkül alkalmazzák!

Színezés: Kis mértékben vizes bázisú kézi szín pasztákkal vagy amit a számítógépes színezés a fehér bázisú festékekből enged színezni, NCS, RAL vagy egyéb színrendszerek szerint történhet.

Amire különösen ügyelni kell: Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

Megjegyzés: Ha a termék a bőrre fröccsen, azonnal bő vízzel le kell mosni, ha a szembe kerül, ki kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.

Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz

Műszaki Adatlap

HARZO T-16 Speciális alapozó

Óvintézkedések:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható

Különleges tudnivalók:

Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink valamint tapasztalataink alapján készültek.

A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

A nem említett alkalmazások esetében fel kell venni a kapcsolatot alkalmazás technikusainkkal!

Minden más alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt alkalmazás esetében érvényes! A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt nem tudunk elfogadni!

A terméket gyártatja és forgalmazza:

Harzo Európa Kft

2234. Maglód, Ady E u 25.

Adószám: 25831355-2-13

Telefon: 06 70 610 1323 / 06 70 623 7610

E-mail: harzo.eu@gmail.com

Internet: www.harzo.hu